

FIȘA TEHNICĂ
EMAILURI ACRILICE PE BAZA DE APA
interior exterior



1. Compoziție

-este un email lucios pe baza de apa, pentru suprafete interioare/exterioare din lemn, metal si zidarie pe baza de rasini acrilice, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici.

2. Domeniu de utilizare:

- finisarea decorativă a tamplariei sau a reperelor de uz casnic din lemn, metal sau PVC ;
-este recomandat pentru vopsirea camerelor de locuit, inclusiv camere pentru copii, scoli, gradinite, spitale, birouri, hoteluri, stupi de albine, calorifere, mobilier de gradina.

3. Performanțe:

- aderență excelentă la suport (lemn, metal, PVC) nou sau vechi vopsit cu produse alchidice;
- aplicare ușoară;
- uscare rapidă;
- durabilitate și rezistență la factori mecanici și de mediu;
- stabilitatea culorilor în timp,.

4. Caracteristici tehnice :

NR. CRT	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
0	1	2	3
1	Aspect produs lichid	fluid viscos , omogen	vizual
2	Densitatea la 20°, g/cm ³	1.00-1.10	SR EN ISO 2811
3	Continut nevolatile ,%	48-54	SR EN ISO 3251
4	pH	7.5-8.5	STAS 8619-98
5	Uscarea aparent completa ,ore	24	SR EN ISO 3678
6	Viscozitate, cupa Ford Ø 4, sec, min	60	SR EN ISO 2431
7	Aspect pelicula uscata	pelicula uniforma colorata	vizual
8	Duritate Persoz ,sec	min 80	SR EN ISO 1522

5. Mod de utilizare

Pregatirea suprafetei :

Suprafetele care urmeaza sa fie vopsite, trebuie sa fie curatate de praf ,impuritati, uleiuri, grasimi , eflorescenta, si de orice alti agenti de contaminare in vederea obtinerii unei aderente maxime a vopselei pe suport. Daca vopseaua se aplica pe zidarie noua ,aceasta trebuie sa fie lasata sa se matureze cca 6 luni inainte de vopsire.

Aplicarea produsului

Vopseaua se aplica in doua straturi. Inainte de aplicare produsul se dilueaza cu 5-10 % apa curata, in functie de metoda de aplicare

Metoda de aplicare

Produsul se aplica pe suporturi

- pistol cu aer comprimat – se dilueaza 10%
- pistol airless – produsul se utilizeaza ca atare
- pensula –max 5% dilutie

Uscare

Timp de uscare pentru reacoperire: 3-4 ore, in functie de temperatura mediului.

Timp de uscare totala: 24 ore

6. Masuri de securitate

Deșeurii: Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoiul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediu

Produs ecologic – nu conține substanțe periculoase

7. Ambalare, transport si depozitare

Ambalare- Produsele se ambalează în cutii din material plastic închise etanș având capacitatea de 0.75L, 2.5L, 10 l

Depozitare- Produsul se depoziteaza in ambalajul original, in incaperi acoperite, la temperaturi de 5-25

Transport-Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

8. Consum estimat

10-12 mp/litru/strat (in functie de tipul suportului si modul de aplicare).

9.Valabilitate: 12 luni de la data inscrisa pe ambalaj.

SCVLADOLVA SRL